

KUIVBETOON C20

- Silikaat kuivbetoon on betoonisegu üldisteks valutöödeks.
- Täitematerjali fraktsioon on kuni 10 mm.
- Silikaat kuivbetoon C20 sobib mahukamateks betoneerimistöödeks. Soovituslik betoonikihi paksus on üle 30mm.
- C20 sobib vundamentide, põrandate, silluste, kandepostide jms. valmistamiseks.
- Segu väljaandvus 12...13 liitrit
- Segu on parim kuni 12 kuud alates tootmiskuupäevast.



HOIDA KUIVAS KOHAS!



**VÕIB ÄRRITADA SILMI,
HINGAMISTEID JA NAHKA!**



**SAADAVAL 25 KG JA 1 T
PAKENDITES**

Survetugevus	C16/20
Tuletundlikus	A1
Kloriidide sisaldus	≤ 0,02 %
Külmakindlus	50 tsükli
Väljaandvus (25kg)	12...13 l
Kasutatavusaeg	kuni 2 tundi