

TSEMENTMÖRT

- Tsementmört 100/300 on mõeldud korstnapitside ladumiseks, betoonpindade tasanduskihtide valmistamiseks.
- Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5...+30 C.
- Värskest valatud kihti tuleb kaitsta vihma, läbikülmumise jt. ohustavate mõjutuste eest. Järelhooldusena kastetakse pinda, vältimaks pinna kiiret kuivamist.
- Segu on parim kuni 12 kuud alates tootmiskuupäevast.



HOIDA KUIVAS KOHAS!



**VÕIB ÄRRITADA SILMI,
HINGAMISTEID JA NAHKA!**



**SAADAVAL 25 KG JA 1 T
PAKENDITES**

Survetugevus	M30
Tuletundlikus	A1
Kloriidide sisaldus	≤ 0,02 %
Külmakindlus	50 tsükli
Väljaandvus (25kg)	12,5 l
Kasutatavusaeg	kuni 2 tundi